

Technikai adatlap

Termék leírás	Szilikongumi kalenderes Kivitel: Élelmiszeripari FDA 21 CFR 177.2600
Szín	Áttetsző/Piros
Méret	Tekercs szélesség: 1200mm Vastagságok:0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0mm
Kiszerezés	Folyóméter

Tulajdonságok	Test Standard	Mérték-egység	Áttetsző	Piros
---------------	---------------	---------------	----------	-------

Fizikai tulajdonságok

Keménység	DIN53505	SHORE A	60 (+/-5)	60 (+/-5)
Sűrűség	DIN53479A	g/m ³	1,17	1,28

Termikus tulajdonságok

Üzemi hőfok folyamatos	-	°C	-60 / +230	-60 / +230
Üzemi hőfok szakaszos (rövid ideig)	-	°C	250	250
Hővezetési képesség	0,33 - 0,515 x10 ⁻³ GR-CAL/SEC/CM ² /CN/°C			

Mechanikai tulajdonságok

Húzószilárdság	DIN35504-S1	kg/cm ²	80	75
Szakítószilárdság	D624B	N/mm	20	17
Nyomási szilárdság	53517	%	32	30
Szakítónyúlás	DIN35504-S1	%	350	300

Fenti információkat a legjobb tudásunk és a gyártói mérések alapján adjuk, de semmilyen felhasználói feltételre vonatkozó garanciát nem vállalunk, miután azok során számunkra ismeretlen illetve a vizsgálatoknál nem figyelembe vett tényezők is befolyásolhatják. Ezért javasoljuk a felhasználást megelőző tesztet.

KOLO KFT. H-1149 BUDAPEST NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 103.
TELEFON: +36 1 221 4756 FAX:36 1 220 0611 MOBIL: +36 30 7090 350
www.kolofol.hu kolofol@kolofol.hu

2014. márc. 12.