

Technikai adatlap

| | |
|---------------|---|
| Termék leírás | Szilikongumi kalenderes Kivitel: Ipari |
| Szín | Áttetsző |
| Méret | Tekercs szélesség: 1200mm Vastagságok:2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| Kiszerezés | Folyóméter |

| Tulajdonságok | Test Standard | Mérték-egység | Áttetsző | Piros |
|---------------|---------------|---------------|----------|-------|
|---------------|---------------|---------------|----------|-------|

Fizikai tulajdonságok

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-----------|-----------|
| Keménység | - | SHORE A | 55 (+/-5) | 55 (+/-5) |
| Sűrűség | - | g/cm ³ | 1,25 | 1,25 |

Termikus tulajdonságok

| | | | | |
|------------------------|---|----|------------|------------|
| Üzemi hőfok folyamatos | - | °C | -60 / +220 | -60 / +220 |
|------------------------|---|----|------------|------------|

Mechanikai tulajdonságok

| | | | | |
|-------------------|---|------|-----|-----|
| Szakítónyúlás | - | Mpa | 7 | 7 |
| Szakítószilárdság | - | KN/M | 20 | 20 |
| Nyomószilárdság | - | % | 32 | 30 |
| Szakítónyúlás | - | % | 350 | 350 |
| Deformáció | - | % | 7 | 7 |

Fenti információkat a legjobb tudásunk és a gyártói mérések alapján adjuk, de semmilyen felhasználói feltételre vonatkozó garanciát nem vállalunk, miután azok során számunkra ismeretlen illetve a vizsgálatoknál nem figyelembe vett tényezők is befolyásolhatják. Ezért javasoljuk a felhasználást megelőző tesztet.

KOLO KFT. H-1149 BUDAPEST NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 103.
TELEFON: +36 1 221 4756 FAX:36 1 220 0611 MOBIL: +36 30 7090 350
www.kolofol.hu kolofol@kolofol.hu

2014. márc. 19.