

## Technikai adatlap

<b>Termék leírás</b>	<b>Extrudált cső</b>
<b>Szín</b>	<b>Fehér</b>
<b>Méret</b>	<b>0</b>
<b>Kiszerezés</b>	<b>FM</b>

<b>Tulajdonságok</b>	<b>Test Standard</b>	<b>Mérték-egység</b>	<b>Érték</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

### *Fizikai tulajdonságok*

<b>Sűrűség</b>	<b>ASTMD 792</b>	<b>g/m<sup>3</sup></b>	<b>2,17</b>
<b>Szakító szilárdság</b>	<b>ASTMD 1457</b>	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	<b>30</b>
<b>Mozgási surlódási tényező</b>	<b>ASTMD3028</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>
<b>Keményesség Shore D-15 sec</b>	<b>ASTMD 2240</b>	<b>-</b>	<b>55</b>

### *Termikus tulajdonságok*

<b>Üzemi hőfok folyamatos</b>	<b>-</b>	<b>°C</b>	<b>-50 / +260</b>
<b>Hővezetési képesség</b>	<b>ASTMD2214</b>	<b>W/mK</b>	<b>0,23</b>

### *Elektromos tulajdonságok*

<b>Átütési szilárdság rövid idejű, 0,5mm légrés</b>	<b>ASTMD149</b>	<b>KV/MM</b>	<b>55</b>
---	-----------------	--------------	-----------

Fenti információkat a legjobb tudásunk és a gyártói mérések alapján adjuk, de semmilyen felhasználói feltételre vonatkozó garanciát nem vállalunk, miután azok során számunkra ismeretlen illetve a vizsgálatoknál nem figyelembe vett tényezők is befolyásolhatják. Ezért javasoljuk a felhasználást megelőző tesztet.

KOLO KFT. H-1149 BUDAPEST NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 103.  
TELEFON: +36 1 221 4756 FAX:36 1 220 0611 MOBIL: +36 30 7090 350  
www.kolofol.hu kolofol@kolofol.hu

2014. máj.. 19.